

ОАО «Завод керамических изделий»

ОКП 57 5210

УДК
Группа Ж 16

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ОАО «Завод керамических изделий»
И.В.Задорожный
«24» мая 2016 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 3
об изменении ТУ 5752-035-00288030-2012
«Плитки керамические глазурованные
для внутренней облицовки стен»

Срок введения с 24.05.2016 г.

Срок действия не ограничен

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель генерального
директора ОАО «ЗКИ»
А.А. Лукьянченко
«27» мая 2016 г.

Главный инженер ОАО «ЗКИ»
А.Г. Михеев
«25» мая 2016 г.

Заместитель главного инженера
по производству
И.Н. Ветошкин
«20» мая 2016 г.

РАЗРАБОТАНО

Руководитель службы качества
И.В. Плотникова
«18» мая 2016 г.

Исв. № подл.	Подп. и дата
В зам. Инв. №	Подп. и дата
Инв. № дубл.	Подп. и дата

2016 г.

1 Внести следующие изменения:

1.1 Пункт 1.2.4 изменить и читать в следующей редакции:

«1.2.4 В зависимости от отклонений от номинальных размеров плитки подразделяются на следующие калибры:

ПО7	КП	363,4 ± 0,3 x 249,2 ± 0,2
	КІ	364 ± 0,3 x 249,6 ± 0,2
	КШ	364,6 ± 0,3 x 250,0 ± 0,2
ПО9	КП	499,4 ± 0,3 x 248,6 ± 0,2
	КІ	500,0 ± 0,3 x 249,0 ± 0,2
	КШ	500,6 ± 0,3 x 249,4 ± 0,2
ПО11	КП	599,0 ± 0,5 x 199,6 ± 0,2
	КІ	600,0 ± 0,5 x 200,0 ± 0,2
	КШ	601,0 ± 0,5 x 200,4 ± 0,2

1.2 Таблицу 1 изменить и читать в следующей редакции:

Таблица 1

В миллиметрах

Наименование показателя	Норма для плиток		
	ПО7	ПО9	ПО11
1 Кривизна лицевой поверхности вогнутая (центральная), не более (рис. 1 Приложение Б)	0	0,4	0,5
2 Кривизна лицевой поверхности выпуклая (центральная), не более (рис. 1 Приложение Б)	0,7	1,3	1,3
3 Кривизна (изгиб) краев вогнутая, не более (рис. 4 Приложение Б)	по длине – 0 по ширине – 0,3	по длине – 0,4 по ширине – 0,3	по длине – 0,5 по ширине – 0,6
4 Кривизна (изгиб) краев выпуклая, не более (рис. 4 Приложение Б)	0,7	по длине – 1,3 по ширине – 0,6	по длине – 1,3 по ширине – 0,6
5 Косоугольность, не более (рис. 3 Приложение Б)	0,7	0,7	0,9
6 Искривление граней плитки, не более (рис. 2 Приложение Б)	0,4	0,4	0,5

Подп. и дата
Инв. № дубл.
В зам. Инв. №
Подп. и
Инв. № подл.

ТУ 5752 – 035 – 00288030 – 2012				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Плотникова И.В.	<i>И.В. Плотникова</i>	18.05.16
Пров.		Дьякова Е.В.	<i>Е.В. Дьякова</i>	18.05.16
Пров.		Абрамов Д.В.	<i>Д.В. Абрамов</i>	18.05.16
Н. Контр.		Плотникова И.В.	<i>И.В. Плотникова</i>	18.05.16
Утв.				
Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен				
			Лит.	Лист
				2
			Листов	
			3	
ОАО «Завод керамических изделий», г. Екатеринбург				

1.3 Пункт 4.1 изменить и читать в следующей редакции:

«4.1 Транспортирование плиток должно осуществляться в соответствии с ГОСТ 6141. Допускается хранение поддонов с плиткой, упакованных в полиэтиленовые мешки на открытых складских площадках, высота штабеля при хранении не должна превышать 3 ярусов».

1.4 Приложение А пункт 2) изменить и читать в следующей редакции:

«2) Третий знак – цифровой (обозначение типоразмера плитки)

Тип	Форма	Длина l, мм	Ширина b, мм	Толщина s, мм
7	Прямоугольные плитки без завала граней: 	364	249	6,5 (гладкая)
				7,5 (рельефная)
9		500	249	7,5 (гладкая)
				8,5 (рельефная)
11		600	200	9

2 Основание внесения изменений – промышленный выпуск нового типоразмера плитки.

3 Внести изменения – «введением новых данных».

Имеет ли подл.	Подп. и дата	№ зам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 5752-035-00288030-2012	Лист
						3